

Заключение о состоянии изоляции	Класс 0	Класс 1	Класс 2	Класс 3
<p>Удовлетворительное состояние изоляции. Трансформатор пригоден к дальнейшей эксплуатации после замены электрокартона и хлопчатобумажной ленты</p>	—	—	<p>Изоляция провода та же, что и в классе 0. Электрокартон хрупкий, при изгибе под углом 90° ломается. Вспомогательная хлопчатобумажная лента (не пропитанная лаком) не крепкая, при натяжке расползается</p>	—
<p>Плохое состояние изоляции. Трансформатор не пригоден к дальнейшей эксплуатации и подлежит капитальному ремонту</p>	—	—	—	<p>Электрокартон хрупкий, при изгибе под углом 90° ломается. Изоляция провода при царапании ногтем разрушается, снятая с провода при помощи надреза при изгибе ломается. С провода снимается без труда. Цвет изоляции темный.</p>